

ANEXO I

Tabla 11

Propiedades físicas y químicas de las sustancias usadas en la presente tesis.

SUSTANCIA	PESO MOLECULAR (g/mol)	DENSIDAD ^a (g/ml)	TEMPERATURA DE EBULLICION ^b (°C)
Acetato de cadmio dihidratado	266,53	-	-
Acido clorhídrico	36.46	-	-
Benzonitrilo	103.1	1.01	35°C / 1 mmHg
Carbonato de sodio anhídrico	105.99	-	-
2-Carboxietil-2-oxazolina (ESTEROXA)	157.11	1.15	125°C / 1 mmHg
Cloroformo	50.49	1.492	62
Cloruro de 2-cloroetilamonio	115.99	-	-
Cloruro de metil succinilo	150.56	1.230	58 - 65°C / 1 mmHg
Diclorometano	84.93	1.325	39.8 - 40°C / 1 mmHg
1,4-Dibromo-buteno	213.91	1.83	-
Etanol	46.00	0.794	78.4
Etanolamina	61.08	1.02	170
Heptano	100.20	0.68	98
Hidróxido de sodio	40.00	-	-
Hidróxido de potasio	56.11	-	-
Isobutironitrilo	69.11	0.77	103.8
2-Isopropil-2-oxazolina (ISOXA)	113.11	0.95	137
Metanol	32.00	0.790	65
Nitrógeno	28.01	-	-

Sulfato de sodio	142.04	-	-
Trietilamina	101.19	0.730	90
2-Undecil-2-oxazolina (UndOXA)	225	-	106 – 107 / 0.4 mmHg

^a A 20°C.

^b Determinación realizada a una presión de 760 mmHg, a menos que se especifique una presión distinta.



ANEXO II

CALCULOS ESTEQUIOMETRICOS EN LAS REACCIONES DE SÍNTESIS DE LOS MONÓMEROS DE 2-OXAZOLINA.

II.1. Síntesis del 2-carboxietil-2-oxazolina (ESTEROXA):

Las cantidades de los reactivos requeridas para la síntesis de 2-carboxietil-2-oxazolina, se calcularon de la siguiente manera.

ETAPA I: Síntesis del Metil éster del 7-cloro-oxo-5-aza-ácido heptanoico “Intermediario”.

Para calcular la cantidad en gramos del intermediario, se tomó como base la cantidad que se quería obtener de ESTEROXA (aproximadamente 40 gramos).

➤ **Cantidad de “intermediario”**

40 gr. (ESTEROXA) X (1 mol de ESTEROXA / 157.08 gr. ESTEROXA) X (1 mol Int./ 1 mol ESTEROXA) X (193.53 gr. de int./1 mol ESTEROXA) = **49.28 gr. intermediario.**

Entonces tenemos que preparar 49.28 gr. de intermediario para poder obtener 40 gr. de ESTEROXA.

Entonces calculamos los gramos de cloruro de 2-cloroetilamonio, cloruro de metil succinilo y trietilamina que necesitamos para obtener 49.28 gr. de “Intermediario”:

➤ **Cantidad de cloruro de 2-cloroetilamonio (CICH2CH2NH2.HCl)**

49.28 gr. int. X (1 mol int. /193.53 gr. int.) X (1 mol CICH2CH2NH2.HCl /1 mol int.) X (115.99 gr.CICH2CH2NH2.HCl/1mol CICH2CH2NH2.HCl) = **29.53 gr. CICH2CH2NH2.HCl.**

➤ **Cantidad de cloruro de metil succinilo (OXO).**

49.28 gr. int. X (1 mol int/193.53 gr. int) X (1 mol oxo/1 mol int.) X (150.56 gr. oxo/ 1 mol oxo) = **38.34 gr. de oxo.**

Para calcular la trietilamina se tomó como base 38.34 gr. de cloruro de metil succinilo.

➤ Cantidad de trietilamina (Et_3N)

38.34 gr. oxo X (1 mol oxo / 150.56 gr. oxo) X (2 mol Et_3N / 1 mol oxo) X (101.19 gr. Et_3N / 1 mol Et_3N) = **51.53 gr. Et_3N .**

Experimentalmente se trabajó con 60 gr. de trietilamina (exceso de 16%), se obtuvieron 40.3 gr. de metil éster del 7-cloro-oxo-5-aza-ácido heptanoico “Intermediario” y la cantidad teórica máxima era de 49.28 gr. Entonces el rendimiento fue:

Rendimiento = 40.3 gr. experimental / 49.28 gr. teórico X 100%

Rendimiento = 81.7 %

ETAPA II: Síntesis del derivado 2-carboxietil-2-oxazolina (ESTEROXA)

Para calcular la cantidad necesaria de Carbonato de sodio anhidro a utilizar, se tomó como base 40.3 gr. de Metil éster del 7-cloro-oxo-5-aza-ácido heptanoico “Intermediario”:

➤ Cantidad de carbonato de sodio anhidro Na_2CO_3

40.3 gr. de int. X (1 mol int/ 193.53 gr. int) X (1 mol Na_2CO_3 / 2 mol int) X 105.99 gr. Na_2CO_3 / 1 mol Na_2CO_3) = **11.03 g Na_2CO_3 .**

Experimentalmente se optó por utilizar 16.1 gr. de Carbonato de sodio anhidro (exceso de 46 %).

➤ El peso máximo de 2-carboxietil-2-oxazolina (ESTEROXA)

40.3 gr. de int. X (1 mol int/ 193.53 gr. int) X (1 mol ESTEROXA / 1 mol Int) X (157.08 gr. ESTEROXA / 1 mol EXTEROXA) = **32.7 gr. ESTEROXA**

Experimentalmente se obtuvieron = 20 gr. de 2-carboxietil-2-oxazolina

Rendimiento = (20 gr. experimental / 32.7 gr. teórico) X 100%

Rendimiento = 61 %

II.2. Síntesis de 2-isopropil-2-oxazolina (ISOXA):

Las cantidades requeridas de los reactivos para la síntesis de 2-isopropil 2-oxazolina, se calcularon de la siguiente manera.

Considerando los gramos iniciales de Isobutironitrilo = 86.0 gr

➤ **Calculo de gramos de etanolamina $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$:**

$$\frac{86 \text{ gr. C}_4\text{H}_7\text{N} \times 1 \text{ mol. C}_4\text{H}_7\text{N}}{69.11 \text{ gr. C}_4\text{H}_7\text{N}} \times \frac{1 \text{ mol. H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OH}}{1 \text{ mol C}_4\text{H}_7\text{N}} \times \frac{61.08 \text{ gr. H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OH}}{1 \text{ mol H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OH}}$$

76.36 gr. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

➤ **Calculo gramos de Acetato de cadmio dihidratado: $\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (AcCd)**

Para calcular la cantidad de Acetato de cadmio dihidratado se considero que se usaría la relación molar aconsejada por Witte y Seeliger [11]:

Acetato de cadmio/ Isobutironitrilo = 0.025

$$\frac{86.40 \text{ gr. C}_4\text{H}_7\text{N} \times 1 \text{ mol. C}_4\text{H}_7\text{N}}{69.11 \text{ gr. C}_4\text{H}_7\text{N}} \times \frac{0.025 \text{ mol. AcCd}}{1 \text{ mol C}_4\text{H}_7\text{N}} \times \frac{266.53 \text{ gr. AcCd}}{1 \text{ mol AcCd}} = 8.33 \text{ gr. AcCd}$$

➤ **Calculo gramos de monómero ISOXA.**

$$\frac{86.40 \text{ gr. C}_4\text{H}_7\text{N} \times 1 \text{ mol. C}_4\text{H}_7\text{N}}{69.11 \text{ gr. C}_4\text{H}_7\text{N}} \times \frac{1 \text{ mol. ISOXA}}{1 \text{ mol C}_4\text{H}_7\text{N}} \times \frac{113.11 \text{ gr. ISOXA}}{1 \text{ mol ISOXA}} = 141.41 \text{ gr. ISOXA}$$

El rendimiento teórico de la 2-isopropil-2-oxazolina será = 141.41 gramos.

ANEXO III

CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS EN LOS EXPERIMENTOS

III.1. Homopolímero: PoliISOXA

Se sumaron todos los pesos de los reactivos usados en el sistema de reacción:

Peso inicial:

$$\text{Iniciador: } (0.00042 \text{ moles}) \times (213.91 \text{ gr./mol}) = 0.09 \text{ gr.}$$

$$\text{Monómero: } (0.0185 \text{ moles}) \times (113.11 \text{ gr./mol}) = 2.09 \text{ gr.}$$

$$\text{Solviente: } = 4.7 \text{ gr}$$

Los pesos los dividimos entre sus densidades para hallar el volumen total

$$\text{Iniciador: } = (0.09 \text{ gr.}) / 1.83 = 0.049$$

$$\text{Monómero: } = 2.09 \text{ gr.} / 0.95 = 2.2$$

$$\text{Solviente: } = 4.7 \text{ gr.} / 1 = \underline{\underline{4.7}}$$

$$6.9 \text{ ml.}$$

En la primera etapa del experimento se extrajo 2.5 ml para determinar la conversión del monómero.

Peso teórico:

$$(4.4 \text{ ml} / 6.9) \times 2.2 (0.95 \text{ gr/ml}) = 1.33 \text{ gr.}$$

Peso experimental fue: 1.32 gr.

$$\text{Rendimiento: } (1.32 \text{ gr. experimental} / 1.33 \text{ gr. teórico}) \times 100\% = 99\%$$

Rendimiento: 99 %

III.2. Homopolímero: PoliUndOXA

Se sumaron todos los pesos de los reactivos usados en el sistema de reacción:

Peso inicial:

Iniciador: = 0.1 gr.

Monómero: = 1.7 gr.

Peso teórico del polímero 1.71 gr.

Peso experimental fue: 1.67 gr.

Rendimiento: $(1.67 \text{ gr. experimental} / 1.71 \text{ gr. teórico}) \times 100\% = 98\%$

Rendimiento: 98%

III.3. Copolímero TBL-I

Se suman todos los pesos de los reactivos que intervienen en el sistema de reacción, considerando la estructura que tendría el copolímero.

PESO INICIAL:

Iniciador (1,4-Dibromo-Buteno) = 0.039 +

Monómero 1 (ISOXA) = 1.23

Monómero 2 (ESTEROXA) = 0.49

Peso teórico del copolímero 1.76 gr

Peso experimental del copolímero = 1.64 g.

Rendimiento = $(1.64 \text{ gr} / 1.76 \text{ gr}) \times 100\%$

Rendimiento = 93 %

ANEXO IV

CALCULO DEL PORCENTAJE MOLAR Y GRADO DE POLIMERIZACION DE LOS EXPERIMENTOS.

IV.1. Homopolímero: PoliSOXA

El grado de polimerización se determinó a partir del espectro $^1\text{H} - \text{RMN}$

Figura 15.

El grado de polimerización es “n”

$$n = \frac{\text{Número de unidades de } \text{NCH}_2\text{CH}_2}{\text{Número de unidades del iniciador } (=CH)}$$

Luego, se divide el valor de cada integral entre el número de hidrógenos que la genera, para hallar las unidades relativas del iniciador y monómero.

Las unidades del iniciador están representadas por la señal “e”, y las unidades del monómero representada por la señal “a” de la figura 15.

$$(e) \quad 4.16/1 = 4.16$$

$$(a) \quad 377.51/4 = 94.38$$

Entonces hallamos “ n ”

$$n = 94.38/4.16 = 22 \text{ monómeros}$$

Pero multiplicamos por 2, debido a que el crecimiento de las cadenas es por ambos extremos del iniciador.

Grado de polimerización = 44

IV.2. Homopolímero: PoliUndOXA

El grado de polimerización se determinó a partir del espectro $^1\text{H} - \text{RMN}$

Figura 17.

El grado de polimerización es “n”

$$n = \frac{\text{Número de unidades de } \text{CH}_2(\text{CH}_2)_5\text{CH}_2\text{CH}_2}{\text{Número de unidades del iniciador (}=\text{CH}\text{)}}$$

Luego, se divide el valor de cada integral entre el número de hidrógenos que la genera, para hallar las unidades relativas del iniciador y monómero.

Las unidades del iniciador están representadas por la señal “b”, y las unidades del monómero representada por la señal “f - i” de la figura 16.

$$(b) \quad 0.402/1 = 0.402$$

$$(f,i) \quad 62.587/16 = 3.912$$

Entonces hallamos “ n ”

$$n = 3.912/0.402 = 9.73 \approx 10 \text{ monómeros}$$

Pero multiplicamos por 2, debido a que el crecimiento de las cadenas es por ambos extremos del iniciador.

Grado de polimerización = 20

IV.3. Copolímero estadístico de ISOXA, ESTEROXA.

A partir de los espectros $^1\text{H-RMN}$ de los copolímeros estadísticos, se calculó el grado de polimerización de los copolímeros (n) y el porcentaje molar del ISOXA y ESTEROXA.

Ejemplo: Copolímero estadístico COPE- II.

En el espectro $^1\text{H-RMN}$ del copolímero estadístico COPE-II (Figura 20), se presentan como señales bien definidas aquellas correspondientes a los grupos CH_3 de los meros de ISOXA (letra e), los grupos COCH_2CH_2 de los meros ESTEROXA (letras f y g) y CH del DBB (1,4-dibromo-buteno) (letra b).

Las integrales para ISOXA y ESTEROXA:

$$[\text{ISOXA}] = \text{Integral } \text{CH}_3 / \text{Nro. de protones } \text{CH}_3$$

$$= 6 / 6 = 1$$

$$[\text{ESTEROXA}] = (\text{Integral } \text{COCH}_2\text{CH}_2 - \text{integral ISOXA}) / \text{Nro. de protones } \text{COCH}_2\text{CH}_2$$

$$= (1.823 + 0.5 + 0.088 - 1) / 4 = 0.35$$

$$[\text{DBB}] = \text{Integral CH} / \text{Nro. de protones CH}$$

$$= 0.073 / 2 = 0.0365$$

A partir de las relaciones molares hallamos el grado de polimerización para cada bloque de ISOXA y ESTEROXA.

$$n_{(\text{ISOXA})} = \text{ISOXA} / \text{DBB} = 1 / 0.036$$

$$n_{(\text{ISOXA})} = 28 \text{ meros de ISOXA}$$

$$n_{(\text{ESTEROXA})} = (\text{ESTEROXA} / \text{BDD})$$

$$n_{(\text{ESTEROXA})} = 0.35 / 0.036$$

$$n_{(\text{ESTEROXA})} = 10 \text{ meros de ESTEROXA}$$

$$n_{\text{total}} (\text{ISOXA} + \text{ESTEROXA}) = 38 \text{ meros}$$

Porcentaje molar de COPE- II:

$$\% \text{ molar ISOXA} = [\text{ISOXA}/(\text{ISOXA} + \text{ESTEROXA})] \times 100 = [1/(1+ 0.35)] \times 100$$

$$\% \text{ molar ISOXA} = 74\%.$$

$$\text{Entonces, \% molar ESTEROXA} = 100 - 74 = 26 \%$$

IV.4. Copolímero estadístico de ISOXA, UndOXA y ESTEROXA.

Ejemplo copolímero estadístico COPE-VI.

En el espectro $^1\text{H-RMN}$ del copolímero estadístico COPE-VI (Figura 18), se presentan como señales bien definidas las correspondientes a los grupos CH_3 de los meros de ISOXA (letra e), a los grupos $\text{CH}_2\text{-CO}$ de los meros UndOXA (letra f) a los grupos COCH_2CH_2 de los meros ESTEROXA (letras m y n) y CH del DBB (1,4-dibromo-buteno) (letra b).

Las integrales para ISOXA, UndOXA y ESTEROXA:

$$[\text{ISOXA}] = \text{Integral } \text{CH}_3 / \text{Nro. de protones } \text{CH}_3$$

$$= 13.133 / 6 = 2.18$$

$$[\text{ESTEROXA}] = \text{Integral } \text{COCH}_2\text{CH}_2 - (\text{integral ISOXA}) / \text{Nro. de protones } \text{COCH}_2\text{CH}_2$$

$$= (4.152 - 2.18) / 4 = 0.49$$

$$[\text{UndOXA}] = \text{Integral } \text{CH}_2 / \text{Nro. de protones } \text{CH}_2$$

$$= 0.354/2 = 0.177$$

[DBB] = Integral CH / Nro. de protones CH

$$= 0.093 / 2 = 0.0465$$

A partir de las relaciones molares hallamos el grado de polimerización para el ISOXA, UndOXA y ESTEROXA.

$$n_{(ISOXA)} = ISOXA / DBB = 2.18 / 0.0465$$

$n_{(ISOXA)} = 46$ meros de ISOXA

$$n_{(ESTEROXA)} = (ESTEROXA / DBB)$$

$$n_{(ESTEROXA)} = 0.493 / 0.0465$$

$n_{(ESTEROXA)} = 10$ meros de ESTEROXA

$$n_{(UndOXA)} = UndOXA / DBB$$

$$n_{(UndOXA)} = 0.177 / 0.0465$$

$n_{(UndOXA)} = 4$ meros de UndOXA

$$n_{\text{total}} (\text{ISOXA} + \text{ESTEROXA} + \text{UNDOKA}) = 60 \text{ meros.}$$

Porcentaje molar de COPE- VI:

$$\% \text{ molar ISOXA} = [\text{ISOXA} / (\text{ISOXA} + \text{ESTEROXA} + \text{UndOXA})] \times 100$$

$$\% \text{ molar ISOXA} = [2.18 / (2.18 + 0.493 + 0.177)] \times 100$$

$$\% \text{ molar ISOXA} = 77 \text{ \%}.$$

$$\% \text{ molar de ESTEROXA} = [\text{ESTEROXA} / (\text{ESTEROXA} + \text{ISOXA} + \text{UndOXA})] \times 100$$

$$\% \text{ molar de ESTEROXA} = [0.493 / (2.18 + 0.493 + 0.177)] \times 100$$

% molar de ESTEROXA = 17 %

Entonces, % molar de UndOXA = $100 - (77 + 17) = 6 \%$

IV.5. Copolímero tribloque

A partir de los espectros $^1\text{H-RMN}$ de los copolímeros tribloque, se calculó el grado de polimerización $2n$ y $2m$ de ISOXA y ESTEROXA. Así también el porcentaje molar.

Ejemplo copolímero tribloque TBL- I.

A continuación se presenta la estructura del copolímero TBL- I.




Figura 43: Estructura del copolímero tribloque TBL- I.

En el espectro $^1\text{H-RMN}$ de los copolímeros tribloque TBL-I (Figura 26), se presentan como señales bien definidas, aquellas correspondientes a los grupos CH_3 de los meros de ISOXA (letra f), los grupos COCH_2CH_2 de los meros ESTEROXA (letras g y h) y CH del DBB (1,4-dibromo-buteno) (letra a).

Las integrales para ISOXA y ESTEROXA:

$$\begin{aligned} [\text{ISOXA}] &= \text{Integral } \text{CH}_3 / \text{Nro. de protones } \text{CH}_3 \\ &= 600 / 6 = 100 \end{aligned}$$

$$[\text{ESTEROXA}] = \text{Integral COCH}_2\text{CH}_2 - (\text{integral ISOXA}) / \text{Nro. de protones COCH}_2\text{CH}_2$$

$$= (238.75 - 100) / 4 = 34.69$$

$$[\text{DBB}] = \text{Integral CH} / \text{Nro. de protones CH}$$

$$= 1.46 / 2 = 0.73$$

A partir de la relación molar hallamos el grado de polimerización para cada bloque de ISOXA y ESTEROXA.

$$2n_{(\text{ISOXA})} = \text{ISOXA} / \text{DBB} = 100 / 0.73$$

$$2n_{(\text{ISOXA})} = 137 \text{ meros de ISOXA}$$

$$2n_{(\text{ESTEROXA})} = \text{ESTEROXA} / \text{DBB} = 34.69 / 0.73$$

$$2n_{(\text{ESTEROXA})} = 48 \text{ meros de ESTEROXA}$$

Porcentaje molar del TBL-I:

$$\% \text{ molar ISOXA} = [\text{ISOXA}/(\text{ISOXA} + \text{ESTEROXA})] \times 100 = [100/(100 + 34.69)] \times 100$$

$$\% \text{ molar ISOXA} = 74\%.$$

$$\text{Entonces, \% molar ESTEROXA} = 100 - 74 = 26\%.$$

ANEXO V

**TABLAS DE MEDICION DE PORCENTAJE DE TRANSMITANCIA Vs.
TEMPERATURA DE LOS COPOLIMEROS SINTETIZADOS.**

Todas las mediciones se realizaron a 550 nm de longitud de onda y solución acuosa de polímero al 1% en peso.

Tabla 12: Copolímero estadístico COPE - I (ESTEROXA = 12%)

COPE - I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.85	31.2
99.94	32.5
99.36	34.9
99.37	37.6
99.89	40.2
100.5	42.8
100.68	45.6
98.07	46.7
45.85	47.5
8.17	48.4
3.23	49.3
Znh 1.83	50.2
0.93	52
0.58	54.7
0.41	60.1

→ **LCST**

Tabla 13: Copolímero estadístico COPE - II (ESTEROXA = 26%)

COPE - II	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.85	21.9
99.96	28.2
100.05	32.7
100.4	37.5
100.6	41.8
101.3	45.3
101.22	49.4
101.36	50.4
101.4	51.3
101.31	52.2
77.76	53.1
19.77	54.2
3.79	56
1.39	58.7
0.72	63.1
0.57	67.8

→ LCST

Tabla 14: Copolímero estadístico COPE - III (ESTEROXA = 50%)

COPE – III	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.8	23.5
99.9	28.2
99.68	32.4
99.64	36
100.2	42.9
100.42	50
100.88	53.9
100.68	57.7
100.79	58.8
101.5	59.7
100.95	60.7
101.15	61.6
100.1	61.7
100.8	62.7
100.5	64
100.4	65.2
100.13	66.7
91.44	68
54.4	69.4
17.1	71.5

→ LCST

Tabla 15: Copolímero estadístico COPE - V (ESTEROXA = 17%, UndOXA = 4%)

COPE – V	
% Transmitancia	Temperatura °C
100	21.7
100.03	22
100.05	23.4
100.09	25.1
100.18	26
99.96	27
4.9	28.7
2.51	29.7
0.45	35
0.39	37.8

 LCST

Tabla 16: Copolímero estadístico COPE - VI (ESTEROXA = 17%, UndOXA = 6%)

COPE – VI	
% Transmitancia	Temperatura °C
100	18.1
100.4	18.6
100.78	19.3
101.12	20.2
101.26	20.9
101.41	21.7
101.47	22.4
101.23	23.4
94.21	24.2
5.98	25.1
1.4	26
0.51	28.5

 LCST

Tabla 17: Copolímero Tribloque TBL - I (ESTEROXA = 21%)

TBL - I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
100.1	26.7
100.45	27
100.89	29.3
100.95	31.8
100.94	34.5
73.13	36.5
20.32	37.4
7.16	38.4
2.8	40.2
1.46	42.8
0.86	47.5
0.69	51.8
0.62	56.3
0.61	60.8

→ LCST

Tabla 18: Copolímero Tribloque TBL - II (ESTEROXA = 22%)

TBL - II	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.95	23.6
102.6	27.5
107.5	32.1
109.2	36.6
111.06	41.2
111.82	43.2
85.4	45
20.78	46.7
8.48	48
2.8	51.6
2.6	56.3
2.12	62.3

→ LCST

Tabla 19: Copolímero tribloque TBL- III (ESTEROXA = 46%)

TBL – III	
%Transmitancia	Temperatura (°C)
100.18	22.90
100.22	26.30
100.43	29.90
100.49	33.80
100.57	37.50
100.60	41.20
00.66	44.00
100.41	46.80
100.62	48.60
100.39	50.60
100.12	52.50
101.43	54.30
101.07	55.80
99.59	57.10
95.92	58.40
87.50	59.90
76.11	61.20
36.02	65.50
22.71	68.30
15.26	71.10

→ LCST

Tabla 20: Copolímero Tribloque TBL- IV (ESTEROXA = 54%)

TBL - IV	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.97	24.5
100.4	28.9
101	33.3
102.5	37
107.23	39.6
108.05	41.6
107.96	43.8
108.6	45.5
108.8	47.8
109.76	49.8
109.63	52
109.32	54.3
108.99	54.5
104.72	55.3
90.4	55.7
49.21	56.1
26.88	57
10.27	58.3
5.07	60.5
3.5	63

LCST

Tabla 21: Copolímero Tribloque TBL - V (ESTEROXA = 65%)

TBL – V	
%Transmitancia	Temperatura (°C)
99.92	25.10
99.21	33.50
99.24	42.00
99.13	50.90
98.92	60.20
98.63	69.60
98.56	72.20

Tabla 22: Copolímero Tribloque TBL - VI (ESTEROXA = 25% + UndOXA = 0.76%)

TBL - VI	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
100.2	24.1
100.29	27
100.06	28.2
100.14	29.5
99.21	30.4
38.86	31.3
8.76	32.2
4.45	33
2.97	33.9
1.7	35.7
0.58	42.7
0.48	51.4
0.45	56.4

→ LCST

**Tabla 23: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE-I pH = 1
(ESTEROXA = 12%)**

HCOPE – I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.8	28.1
99.52	30.1
99.46	33.2
99.98	36.5
100.47	40.1
98.34	43.7
88.34	46.5
67.14	47.5
20.18	48.5
3.89	49.4
1.29	51.1
0.84	54.7
1.17	59.2
2.08	62.9
3.8	65.7

→ LCST

**Tabla 24: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE – I pH = 5
(ESTEROXA = 12%).**

HCOPE – I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
100.8	28.1
102.95	29.6
103.4	32.1
103.95	35.4
104.09	39.2
103.36	42.8
103.33	46.4
103.35	49.1
103.73	51.9
103.89	54.7
103.87	56.6
101.68	57.7
87.32	58.4
35.02	59.5
14.77	60.4
8.9	61.4
4.46	63.2
2.48	65.7
1.73	68.4

→ **LCST**

**Tabla 25: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE – I pH = 11
(ESTEROXA = 12%)**

HCOPE – I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.95	27.1
100.96	28.8
101.64	32.9
102.32	37
102.69	41.1
102.97	45.3
103.2	49.3
103.16	53.4
95.49	55.9
78.42	58.2
69.06	59.5
60.21	60.1
52.96	60.1
34.81	62.5
30.3	63.5
20.8	66.9

→ **LCST**

**Tabla 26: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE – II pH = 1
(ESTEROXA = 26%)**

HCOPE - II	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.89	27.9
99.22	29.3
99.13	31.9
98.92	34.7
98.9	37.4
99.16	39.3
99.52	41.2
100.05	43
100.07	44.8
99.99	46.7
99.61	47.6
99.78	48.5
99.79	49.5
99.53	51.4
98.84	53.2
94.27	54.2
58.42	55
17.2	56
2.4	56.9
1.1	60.4

→ **LCST**

**Tabla 27: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE – II pH = 5
(ESTEROXA = 26%)**

HCOPE – II	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.95	28.2
99.73	32.2
99.45	36.5
98.88	41.2
98.42	45.7
97.94	50.1
97.87	53.1
98.76	54.9
99.9	56.7
101.13	59.4
101.74	62.1
102.34	64.8
102.56	66.7
102.71	69.4
102.17	72.2

**Tabla 28: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE – V pH = 5
(ESTEROXA = 17 %, UndOXA = 4 %).**

HCOPE- V	
% Transmitancia	Temperatura °C
100	30.1
100	33
100	36
100	39
99.95	41.5
100.05	42.7
100.07	45.3
100.07	48
92.06	50.5
75.43	51.6
40.23	53.4
8.76	56.1
1.19	60.6
0.83	63.2
0.69	65.1

→ LCST

Tabla 29: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE - V pH = 11
(ESTEROXA = 17%, UndOXA = 4%).

HCOPE- V	
% Transmitancia	Temperatura °C
100.2	24.2
100.84	27.6
101.49	30.7
101.79	34
101.94	37.8
102.18	41.2
102.15	45.6
102.1	48.7
101.67	50.5
100.33	52.4
96.76	54.2
87.01	56.1
78.55	57.9
70.59	59.6
62.42	61.3
60.74	61.6
45.29	65.4
34.13	68
24.16	70.9

→ **LCST**

Tabla 30: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE - VI pH = 5
(ESTEROXA = 17%, UndOXA = 6%).

HCOPE- VI	
% Transmitancia	Temperatura °C
100	23.8
100.12	24.3
100.18	25.9
100.23	26.9
100.27	27.9
100.29	28.7
100.24	29.6
100.26	30.6
100.22	31.4
100.22	31.6
100.21	32.5
100.14	33.5
100.12	34.4
100.15	35.2
100.26	36
100.23	37.1
100.21	38.9
100.19	40
100.18	41.6
100.16	43
100.18	44.2
100.04	47
98.23	48.1
90.45	49.3
78.24	50.3
61.3	51.3
32.8	53
11.44	54.9
4.12	56.2
1.6	57.6
0.61	60.5
0.36	64.6

→ **LCST**

Tabla 31: Copolímero estadístico hidrolizado HCOPE - VI pH = 11
(ESTEROXA = 17%, UndOXA = 6%).

HCOPE- VI	
% Transmitancia	Temperatura °C
99.79	22.7
98.64	25.1
98.2	27.9
99.33	29.6
100.82	32.4
101.73	35.1
102.81	38
102.92	40.6
103.54	43.5
103.11	46.2
103.23	49
102.1	51.8
94.81	53.7
83.81	54.7
71.85	55.6
52.96	57.4
36.61	59.5
25.92	61.4
18.08	64.2
12.97	67.8
8.83	71.5

→ **LCST**

Tabla 32: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL- I pH = 1
(% ESTEROXA = 21%)

HTBL – I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
100	27.7
99.7	29.4
98.86	33.7
97.3	36.4
95.31	37.6
93.1	38.5
88.35	39.4
64.42	40.3
15.46	41.2
5.28	42.2
2.39	43.9
1.25	47.4
1.47	51.9
2.55	57
6.6	60.8

→ LCST

**Tabla 33: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL - I pH = 5
(% ESTEROXA = 21%).**

HTBL - I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.93	26
99.23	26.3
99.38	29.9
99.66	34.2
99.82	38
99.74	39.9
100.18	41.8
98.51	43.7
89.26	44.8
70.62	45.8
50.09	46.7
19.48	48.3
6.1	50.3
2.87	52
2	53.8
1.61	56.5
1.31	62.4

→ **LCST**

Tabla 34: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL - I pH = 11
(% ESTEROXA = 21%)

HTBL - I	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
99.98	25.8
99.64	29.2
97.97	33.7
98.13	38.1
98.06	42.7
87.85	47.3
70.28	50.8
64.81	52
57.61	53.8
50.24	56.5
44.65	60.1
40.56	65.6
39.64	68.4

→ **LCST**

**Tabla 35: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL- II pH = 1
(% ESTEROXA = 22%)**

HTBL - II	
%Transmitancia	Temperatura (°C)
98.70	24.70
98.54	29.20
98.48	33.80
98.98	38.50
98.54	43.80
98.51	47.90
98.77	52.60
98.62	57.30
98.96	62.00
99.22	66.80
99.63	70.60

**Tabla 36: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL- II pH = 5
(ESTEROXA = 22%)**

HTBL- II	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
98.63	25.4
97.74	29.7
97.28	34.4
96.99	38.8
96.81	43.4
96.55	45.3
96.64	47.2
96.79	49
96.82	50.8
97.85	53.2
99.28	55.1
99.65	58
99.62	60.8
99.87	62.6
100.16	64.9
98.84	68.1
94.7	70.8

Tabla 37: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL - VI pH = 1 (ESTEROXA = 25% + UNDOXA = 0.76%)

HTBL - VI	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
100.11	27.7
99.55	29.5
96.64	29.8
95.54	30.2
57.47	31
8.54	32
4.3	32.9
2.4	34.7
2.5	35.6
2.07	39
2.27	43.4
2.67	45.5
2.46	48
2.14	52
1.99	56
4.46	60.2

→ **LCST**

Tabla 38: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL - VI pH = 5 (ESTEROXA = 25% + UNDOXA = 0.76%)

HTBL - VI	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
100	26.2
100.02	30.9
100.18	35.1
100.06	37.4
99.88	38.5
99.48	39.5
99.2	40.5
98.86	41.4
97.98	42.3
94.13	43.2
88.56	44
80.28	45
70.82	45.9
51.84	47.7
36.42	49.5
30.15	50.4
17.27	53.1
9	56.7
5.28	61.2
3.62	65.8

→ **LCST**

Tabla 39: Copolímero Tribloque hidrolizado HTBL- VI pH = 11 (ESTEROXA = 25% + UNDOXA = 0.76%)

HTBL- VI	
% Transmitancia	Temperatura (°C)
100.05	26.3
99.22	28.7
99.03	33.8
99.33	35.6
99.45	38.1
98.14	40.8
90.3	43.6
80.77	46.3
74.58	49.1
69.87	51.7
67.17	54.5
65.07	57.3
63.38	60
61	65.4
60.7	68.1

→ LCST

ANEXO VI

LISTA DE ESPECTROS ^1H – RMN Y ^{13}C – RMN DE LOS POLÍMEROS SINTETIZADOS.

Figura 44: Espectro ^1H – RMN del polímero TBL-I-p en CDCl_3 25°C.




Figura 45: Espectro ^{13}C – RMN del polímero TBL-I-p en CDCl_3 a 25°C.




Figura 46: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico COPE – I en DMSO a 25°C.




Figura 47: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico COPE – III en DMSO a 25°C.




Figura 48: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico COPE – IV en DMSO a 25°C.




Figura 49: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico COPE – V en CDCl_3 a 25°C.




Figura 50: Espectro ^{13}C – RMN del copolímero estadístico COPE – V en CDCl_3 a 25°C.




Figura 51: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico HCOPE – I hidrolizado en D_2O a 25°C.




Figura 52: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico HCOPE – III hidrolizado en D_2O a 25°C.




Figura 53: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico HCOPE – IV hidrolizado en D_2O a 25°C




Figura 54: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico HCOPE – V hidrolizado en D_2O a 25°C.




Figura 55: Espectro ^{13}C – RMN del copolímero estadístico HCOPE – V hidrolizado en D_2O a 25°C.




Figura 56: Espectro ^1H – RMN del copolímero estadístico HCOPE – VI hidrolizado en D_2O a 25°C.





Figura 57: Espectro ^{13}C – RMN del copolímero estadístico HCOPE – VI hidrolizado en D_2O a 25°C.



ANEXOS VII

FOTOGRAFÍAS DE LA PARTE EXPERIMENTAL DE LA PRESENTE
TESIS

Figura 58: Sistema de reacción utilizado para la síntesis del monómero 2-carboxietil-2-oxazolina (ESTEROXA). Laboratorio de Polímeros (Dr. Juan Rueda), Sección Física PUCP.




Figura 59: Compuesto (Metil éster del 7-cloro-4-oxo-5-aza-ácido heptanoico) aceite viscoso de color amarillo-rojizo.

Figura 60: Sistema de reacción para las polymerizaciones. Laboratorio de Polímeros, Sección Física PUCP.



Figura 61: Equipo evaporador rotatorio utilizado para eliminar los solventes de las soluciones poliméricas. Laboratorio de Polímeros, Sección Física PUCP.



Figura 62: Espectrómetro Ultravioleta/Visible conectado a un baño termostatizado. Sistema utilizado para determinar la temperatura de transición conformacional (LCST) de los copolímeros sintetizados. Laboratorio de Polímeros, Sección Física PUCP.

